



INSTITUT ZA PUTEVE a.d.

Zavod za građevinske materijale

Odeljenje za asfalt, ugljovodonična veziva i hidroizolacije
Laboratorija za asfalt, ugljovodonična veziva i hidroizolacije



ATC
01-015

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

IZVEŠTAJ

**O ISPITIVANJU
PRETHODNOG PREMAZA ZA HIDROIZOLACIJU
IZOBIT**

**PROIZVOĐAČ: "NOVOPROM" d.o.o. – Modriča, BiH
Analiza: HP-01/10**

Naručilac: "NOVOPROM" d.o.o., Modriča

**BEOGRAD
- 2010 -**



ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
Бр. 80-2484
19. 05. 2010 год.
БЕОГРАД
Кумодрашка 257. факс 48-31

OPŠTI PODACI:

Predmet: IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PRETHODNOG PREMAZA ZA
HIDROIZOLACIJU IZOBIT
(Analiza HP-01/10)

Vrsta
proizvoda: Prehodni premaz za hidroizolaciju IZOBIT

Proizvođač: "NOVOPROM" d.o.o.
Modriča

Naručilac: "NOVOPROM" d.o.o.
Cara Lazara bb
74480 Modriča
BiH

Zahtev: od 06.05.2010. god. (Naš br.: 80-2240 od 07.05.2010. god.)

Izvršilac: INSTITUT ZA PUTEVE a.d. Beograd, Kumodraška 257
Zavod za građevinske materijale
Odeljenje za asfalt, ugljovodonična veziva
i hidroizolacije

ŠEF ODELJENJA

Dr Imre Pap, dipl.inž.tehnol.



DIREKTOR ZAVODA

Mr Slobodan Joksimović, dipl.inž.geol.

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celosti, bez pismene saglasnosti Šefa Laboratorije za asfalt, ugljovodonična veziva i hidroizolacije. Ukupan broj stranica Izveštaja: 3. Važnost izveštaja o ispitivanju je 12 meseci na osnovu člana 43. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za hidroizolacione materijale ("Sl. List SCG" br. 1/2006).



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PRETHODNOG PREMAZA


Broj analize:	HP-01/10
Naručilac ispitivanja i broj zahteva:	"NOVOPROM" d.o.o., od 07.05.2010. g.
Vrsta materijala:	Prethodni premaz IZOBIT
Proizvođač:	"NOVOPROM" d.o.o. – Modriča, BiH
Oznaka uzorka:	IZOBIT
Datum proizvodnje:	2010. god.
Datum i mesto uzorkovanja:	dostavio Naručilac
Uzorkovanje izvršio:	Naručilac
Datum prijema:	07.05.2010. god.
Datum završetka ispitivanja:	14.05.2010. god.
Opis uzorka:	dostavljeno je oko 3 l premaza

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja	Uslovi kvaliteta SRPS U.M3.240:1989
1. Sadržaj bitumena (%)	SRPS U.M8.085:1980 (tačka 3.1)	38,6	najmanje 30
2. Sadržaj rastvarača (%)	SRPS U.M8.085:1980 (tačka 3.1)	61,4	najviše 70
3. Tačka razmekšanja bitumena po PK (°C)	SRPS B.H8.613:1980	102	najmanje 55
4. Postojanost na toplotu (°C)	SRPS U.M8.085:1980 (tačka 3.8)	Premaz ne curi na +80°C.	Premaz ne sme da curi na +70°C.
5. Postojanost na hladnoću (°C)	SRPS U.M8.085:1980 (tačka 3.9)	Nema pojave pukotina pri savijanju na 0°C.	Premaz ne sme pucati pri savijanju na +4°C.
6. Vreme sušenja (min)	SRPS U.M8.085:1980 (tačka 3.6)	60	nije uslovljeno

MIŠLJENJE: Ispitani uzorak prethodnog premaza za hidroizolaciju IZOBIT, proizvođača "NOVOPROM" - Modriča, prema SRPS U.M8.085:1980 (Hidroizolacioni materijali - Metode ispitivanja.) ispunjava uslove kvaliteta iz SRPS U.M3.240:1989 ("Bitumenski hidroizolacioni materijal sa organskim rastvaračem za hladni postupak.") za ovu vrstu proizvoda.

ISPITALA:

Jadranka Matejić, hem.tehn.

OVERAVA:

Tatjana Bošković, dipl.inž.tehnol.