

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Proizvod: NOVOFUG PRAJMER - hladni elastobitumenski temeljni premaz na bazi organskog otapala

Primjena: primjenjuje se za temeljno premazivanje pukotina i spojnica u svrhu hidroizolacije stijenki i bolju prionljivost polimer bitumenske mase **Novofuga**.

Način ugradnje: primjenjuje se tako što se hladno nanošenje obavlja četkom ili aparatom za špricanje. Podloga na koju se nanosi mora biti čista i suha.

Novofug prajmer se mora potpuno osušiti prije nanošenja mase **Novofug**.

Sastav: Otopina elastomer bitumenskog veziva i lako hlapljivih organskih otapala.

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jed. mjere	Vrijednost	Metoda ispitivanja	Uslovi kvaliteta BAS,SRPS,HRN U.M3.240
Sadržaj bitumena	%	min.35	BAS,SRPS,HRN U.M8.085	30 min
Tačka razmekšanja bitumena po PK	° C	min.85	BAS,SRPS,HRN B.H8.613	55 min
Postojanost na toplotu	° C	premaz ne curi na +80 °C	BAS,SRPS,HRN U.M8.085	premaz ne smije da curi na +70 °C
Postojanost na hladnoću	° C	na – 15 ne puca	BAS,SRPS,HRN U.M8.085	premaz ne smije pucati pri savijanju na +4 °C
Vrijeme sušenja	h	4 sata	BAS,SRPS,HRN U.M8.085	nije uslovljeno
Tačka paljenja (otvoreni sud)	° C	40	BAS, EN, 22590 ASTM D 92	35 min.

Pakovanje: plastični kanister 10 lit,
metalno bure 200 lit.

RJ HEMIJA